

# АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПАСТЫ ANTI-SEIZE (ПРОТИВОИЗНОС)

[Перейти к продукции](#)

Высокоэффективные смазочные материалы и ингибиторы коррозии. Устойчивы к температуре от -180 °C до +1400 °C  
Надежная защита от коррозии, износа и задиrow, диффузионной и «холодной» сварки (специально для нержавеющей сталей). An. -Seize High-Tech разрешен к применению в пищевой промышленности сертификатом NSF. Высокие технические характеристики и свойства:

- превосходные свойства скольжения
- устойчивость к морской воде, а также к большинству кислот и щелочей
- устраняет скрипы и скрежет
- устойчивость к истиранию
- предотвращение коррозии
- хорошие свойства уплотнения
- устойчивость к высокому давлению (230 Н / мм<sup>2</sup>)
- упрощает легкий монтаж и демонтаж
- предотвращает электрохимическую диффузию
- экономичен в использовании (1 кг на 40-50 м<sup>2</sup>)
- не содержит токсичные вещества и тяжелые металлы



| Продукт                                                                                           |                                             | Anti-Seize Standard       |                    | Anti-Seize High-Tech   |                   | Cooper Paste Медная паста |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| Артикул, фасовка:                                                                                 |                                             | wcn26000001               | 10г, шприц         | wcn26100003            | 30г, ПЕН-система  | wcn26200003               | 30г, ПЕН-система |
|                                                                                                   |                                             | wcn26000003               | 30г, ПЕН-система   | wcn26100012            | 120г, банка+кисть | wcn26200012               | 120г, банка      |
|                                                                                                   |                                             | wcn26000012               | 120г, банка+кисть  | wcn27050400            | 400мл, спрей      | wcn27200400               | 400мл, спрей     |
|                                                                                                   |                                             | wcn26000200               | 200г, пресс-баллон | wcn26100040            | 400г, картридж    | wcn26200045               | 450г, банка      |
|                                                                                                   |                                             | wcn27000100               | 100мл, спрей       | wcn26100045            | 450г, банка       | wcn26200050               | 500г, банка      |
|                                                                                                   |                                             | wcn27000400               | 400мл, спрей       | wcn26100100            | 1кг, банка        | wcn26200100               | 1кг, банка       |
|                                                                                                   |                                             | wcn26000040               | 400г, картридж     | wcn26100180            | 1.8кг, ведро      | wcn26200910               | 10кг, ведро      |
|                                                                                                   |                                             | wcn26000045               | 450г, банка        | wcn26100500            | 5кг, ведро        |                           |                  |
|                                                                                                   |                                             | wcn26000100               | 1кг, банка         | wcn26100910            | 10кг, ведро       |                           |                  |
|                                                                                                   |                                             | wcn26000180               | 1.8кг, ведро       | wcn26100920            | 20кг, ведро       |                           |                  |
|                                                                                                   |                                             | wcn26000500               | 5кг, ведро         |                        |                   |                           |                  |
|                                                                                                   |                                             | wcn26000910               | 10кг, ведро        |                        |                   |                           |                  |
|                                                                                                   |                                             | wcn26000920               | 20кг, ведро        |                        |                   |                           |                  |
| Основа:                                                                                           |                                             | Смесь синтетических масел |                    | Медицинское масло      |                   | Минеральное масло         |                  |
| Назначение консистенции (DIN 51818):                                                              |                                             | NLGI Class 1              |                    | NLGI Class 0-1         |                   | NLGI Class 1              |                  |
| Цвет:                                                                                             |                                             | антрацит                  |                    | белый                  |                   | медный                    |                  |
| Устройство OFW (шар/пластина, 450 N, 1000 μm, 50 Hz, 2 ч)                                         | Коэффициент трения:                         | 0.13                      |                    | 0.10...0.13            |                   | н/д                       |                  |
| Коэффициент трения (предварительное натяжение 30 kN, Крутящий момент Ma 60,5 Nm в соотв. DIN 946) | Общее значение μ:                           | 0.14                      |                    | 0.1                    |                   | 0.12                      |                  |
|                                                                                                   | Резьба μ:                                   | 0.13                      |                    | 0.1                    |                   | 0.11                      |                  |
|                                                                                                   | С верхней стороны на нижнюю μ:              | 0.15                      |                    | 0.14                   |                   | 0.13                      |                  |
| ТЕСТ VKA (DIN 51350)                                                                              | Товарная загрузка, N:                       | 4200                      |                    | 3600                   |                   | н/д                       |                  |
|                                                                                                   | Напряжение при сварке, N:                   | 4400                      |                    | 3800                   |                   | 3200                      |                  |
|                                                                                                   | Объем сферического сегмента (1 мин/1000 N): | 0.5 мм                    |                    | 0.7 мм                 |                   | н/д                       |                  |
| Пенетрация перемешанной смазки (DIN ISO 2137):                                                    |                                             | 310-340 1/10 мм           |                    | 310-340 1/10 мм        |                   | 310-340 1/10 мм           |                  |
| Содержание серы (DIN 51400), %:                                                                   |                                             | <0.1                      |                    | < 1                    |                   | н/д                       |                  |
| Устойчивость к влаге (DIN 51807):                                                                 |                                             | 0-90                      |                    | 1-90                   |                   | н/д                       |                  |
| Устойчивость к температурам, °C:                                                                  |                                             | -180... +1200             |                    | -40... +1400           |                   | -20... +1100              |                  |
| Усилие сжатия, N/мм <sup>1</sup> :                                                                |                                             | 230                       |                    | 230                    |                   | н/д                       |                  |
| Плотность при +20°C (DIN.51757), г/см <sup>3</sup>                                                |                                             | 1.16                      |                    | 1.42                   |                   | 1.1                       |                  |
| Испытание в солевой камере (DIN 50017):*                                                          |                                             | > 170 ч                   |                    | > 170 ч                |                   | н/д                       |                  |
| Теплопроводность, W/m-K:                                                                          |                                             | 0.3                       |                    | 0.7                    |                   | н/д                       |                  |
| Диэлектрическая прочность, кВ/мм:                                                                 |                                             | 0.47                      |                    | < 0.40                 |                   | н/д                       |                  |
| Особая устойчивость, Ω/см:                                                                        |                                             | 1.2 x 10 <sup>15</sup>    |                    | 1.0 x 10 <sup>15</sup> |                   | н/д                       |                  |

\*Испытания в солевой камере проводились в Kesternich, на основе DIN 50017, 168 часов при +35°C, 5% NaCl  
Цикл спрея = соляной спрей в течение 30 мин. Перерыв, толщина слоя 50 μm. Ни в одном из тестов не обнаружены ни ржавчина под краями, ни другие повреждения ведущие к коррозии.