

ТТК по ТУ 2247-021-97284872-2006

термоусадочные трубки с клеевым слоем
и коэффициентами усадки 2:1 / 3:1

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Коэффициент усадки: 2:1, 3:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение (кроме ТТК 2:1 и прозрачной трубки ТТК 3:1)
- Цвет: черный, красный, белый, синий, желтый, зеленый, прозрачный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавого клея
- Трубки устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения
- Превосходная адгезия термоплавого клея ко всем материалам
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»
- Форма поставки: нарезка по 1 м, рулон
- Относительное удлинение при разрыве: не менее 350 %
- Температура усадки: 115–140 °С
- Температура эксплуатации: от -55 °С до +125 °С
- Прочность на растяжение: не менее 10 МПа
- Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм
- Рабочее напряжение: до 1000 В
- Удельное объемное электрическое сопротивление: 10^{14} Ом·см



исполнение «нг-LS»

гарантия герметичности

Тип трубки	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Размеры (мм)			Коэфф. усадки	Упаковка (нарезка, шт.) (рулон, м)
			диаметр до усадки (не менее)	диаметр после усадки (не более)	толщина стенки после усадки		
ТТК (2:1)-3/1.5 (КВТ)	● - - - - -	2.7–1.8	3	1.5	0.7	2:1	10
ТТК (2:1)-4.8/2.4 (КВТ)	● - - - - -	4.3–2.9	4.8	2.4	0.9	2:1	10
ТТК (2:1)-6/3 (КВТ)	● - - - - -	5.4–3.6	6	3	0.9	2:1	10
ТТК (2:1)-9/4.5 (КВТ)	● - - - - -	8.1–5.4	9	4.5	1.0	2:1	10
ТТК (2:1)-12/6 (КВТ)	● - - - - -	10.8–7.2	12	6	1.0	2:1	10
ТТК (2:1)-20/10 (КВТ)	● - - - - -	17.1–11.4	20	10	1.1	2:1	10
ТТК (2:1)-25/12.5 (КВТ)	● - - - - -	22.5–15.0	25	12.5	1.1	2:1	10
ТТК (2:1)-40/19 (КВТ)	● - - - - -	34.2–22.8	40	19	1.3	2:1	10
ТТК (2:1)-50/25 (КВТ)	● - - - - -	45.0–30.0	50	25	1.5	2:1	10
ТТК (2:1)-60/30 (КВТ)	● - - - - -	54.0–36.0	60	30	1.5	2:1	10
ТТК (3:1)-3/1 (КВТ)	● ○ ● ● ● ● ●	2.7–1.2	3	1	1.1	3:1	10
ТТК (3:1)-4.8/1.6 (КВТ)	● ○ ● ● ● ● ●	4.3–1.9	4.8	1.6	1.1	3:1	10
ТТК (3:1)-6/2 (КВТ)	● ○ ● ● ● ● ●	5.4–2.4	6	2	1.1	3:1	10
ТТК (3:1)-9/3 (КВТ)	● ○ ● ● ● ● ●	8.1–3.6	9	3	1.2	3:1	10
ТТК (3:1)-12/4 (КВТ)	● ○ ● ● ● ● ●	10.8–4.8	12	4	1.6	3:1	10
ТТК (3:1)-15/5 (КВТ)	● - - - - -	13.5–6.0	15	5	1.8	3:1	10
ТТК (3:1)-20/6 (КВТ)	● ○ ● ● ● ● ●	16.2–7.2	20	6	2.0	3:1	10
ТТК (3:1)-25/8 (КВТ)	● ○ ● ● ● ● ●	21.6–9.6	25	8	2.4	3:1	10
ТТК (3:1)-30/10 (КВТ)	● ○ ● ● ● ● ●	27–12.0	30	10	2.4	3:1	10
ТТК (3:1)-40/13 (КВТ)	● ○ ● ● ● ● ●	35.1–15.6	40	13	2.6	3:1	10
ТТК (3:1)-50/17 (КВТ)	● - - - - -	45.5–20.4	50	17	2.6	3:1	10
ТТК (3:1)-60/20 (КВТ)	● - - - - -	54.0–24.0	60	20	2.8	3:1	10
ТТК (3:1)-70/23 (КВТ)	● - - - - -	63.0–27.6	70	23	2.8	3:1	10
ТТК (3:1)-90/30 (КВТ)	● - - - - -	81.0–36.0	90	30	3.0	3:1	10
ТТК (3:1)-120/40 (КВТ)	● - - - - -	108.0–48.0	120	40	3.5	3:1	10
ТТК (3:1)-3/1 (в бухте) (КВТ)	● - - - - -	2.7–1.2	3	1	1.1	3:1	Рулон 200 м
ТТК (3:1)-4.8/1.6 (в бухте) (КВТ)	● - - - - -	4.3–1.9	4.8	1.6	1.1	3:1	Рулон 100 м
ТТК (3:1)-6/2 (в бухте) (КВТ)	● - - - - -	5.4–2.4	6	2	1.1	3:1	Рулон 100 м
ТТК (3:1)-9/3 (в бухте) (КВТ)	● - - - - -	8.1–3.6	9	3	1.2	3:1	Рулон 50 м
ТТК (3:1)-12/4 (в бухте) (КВТ)	● - - - - -	10.8–4.8	12	4	1.6	3:1	Рулон 25 м
ТТК (3:1)-20/6 (в бухте) (КВТ)	● - - - - -	18.0–7.2	20	6	2.0	3:1	Рулон 25 м
ТТК (3:1)-25/8 (в бухте) (КВТ)	● - - - - -	22.5–9.6	25	8	2.4	3:1	Рулон 25 м
ТТК (3:1)-30/10 (в бухте) (КВТ)	● - - - - -	27.0–12.0	30	10	2.4	3:1	Рулон 25 м
ТТК (3:1)-40/13 (в бухте) (КВТ)	● - - - - -	36.0–15.6	40	13	2.6	3:1	Рулон 25 м
ТТК (3:1)-50/17 (в бухте) (КВТ)	● - - - - -	45.5–20.4	50	17	2.6	3:1	Рулон 25 м